

Air-Bur Sound

Lámina de caucho reciclado (EVA). Sus propiedades mecánicas ofrecen un excelente aislamiento acústico al ruido de impacto.

Air-Bur Sound se suministra en los siguientes formatos:

Espesor 2 mm:

Bobinas de 1 m x 25 m (25 m²)
Palets de 24 bobinas (600 m²)
Peso: 5,6 Kg/bobina

Espesor 3 mm:

Bobinas de 1 m x 20 m (20 m²)
Palets de 24 bobinas (480 m²)
Peso: 5,9 Kg/bobina

Espesor 5 mm:

Bobinas de 1,50 m x 33 m (50 m²)



Densidad	110 Kg/m ³
Rigidez dinámica	12 MN/m ³
Resistencia a la compresión	97 Kpa
Calor específico	0,240 Kcal/Kg
Absorción de agua	0,01%
Aislamiento acústico según UNE-EN ISO 707-1	Air-Bur Sound 2 mm L _{nW} (CI) (dB): 56 (0)
Aislamiento acústico según UNE-EN ISO 707-2	Air-Bur Sound 2 mm ΔL _W (dB) : 22
